

KEMPEROL® 1K-SF afdichting



Gebruiksdoel

- Als afdichting in combinatie met KEMPEROL® vlies voor detailvorming, voor het maken van aansluitpunten en als oppervlakafdichting
- Bij nieuwbouw en onderhoud
- Voor bijna alle ondergronden

Kenmerken

- Koud te gebruiken
- Waterdampverspreidbaar
- Scheurbedekkend
- Begaanbaar voor onderhoudsdoeleinden
- Oplosmiddelvrij
- uit 1 bestanddeel
- Harsbasis: Polymeer op silaanbasis

Levergroottes

7 kg, 15 kg

Opslag

Koel, vorstvrij, droog en ongeopend opslaan. Minstens houdbaar: zie etiket container.

Verbruik

Afhankelijk van de staat van de ondergrond :3,0-4,0 kg/m²

Eigenschappen

Vorm	vloeibaar
Standaardkleur	lichtgrijs
Gebruikstijd*	ong. 30 min

Regenvast na*	ong. 60 min
Begaanbaar na*	ong. 12 h
Uitgehard na*	ong. 1-2 dagen
Van verdere coating te voorzien na*	ong. /

* Metingen bij 23°C - 50% rel. vochtigheid. Door weersinvloeden, zoals wind, luchtvochtigheid en temperatuur, worden de aangegeven waarden veranderd.

Gebruik

Vorbereiding ondergrond

Ondergronden moeten droog, geschikt en vrij van hechtingsverminderende stoffen zijn en moeten overeenkomstig worden voorbereid.

Afdichten alleen bij ondergrond- en omgevingstemperaturen van > +5 °C.

Bij uitvoering moet de oppervlaktetemperatuur 3 K boven het dauwpunt liggen. Bij temperaturen onder het dauwpunt kan zich op het te bewerken oppervlak een scheidende vochtlaag ontstaan (DIN 4108 - 5 Tab. 1).

Gebruik

Ong. 2/3 van KEMPEROL 1K-SF afdichting wordt neergelegd, KEMPEROL® 165 vlies wordt uitgerold en met 5 cm overlap met een perlonroller zonder bubbels bewerkt. Op het nog vloeibare gebied wordt ong. 1/3 KEMPEROL 1K-SF afdichting tot volledige verzadiging bijgevoerd.

Aansluitpunten bij deur- en vensterelementen enz. met een hoogte van < 15 cm (vanaf bovenkant laag) moeten met min. 5 cm overlap worden gemaakt. Aansluitpunten bij de oppervlakte-afdichting moeten met min. 10 cm overlap worden uitgevoerd. Aansluitpunten en overgangen bij producten van derden moeten met minimaal 10 cm overlap worden gemaakt.

Werkonderbreking en aanbrengen verdere coatings

Bij een werkonderbreking kan binnen 24 uur direct met KEMPEROL 1K-SF afdichting worden doorgedaan. Onderbreking langer dan een dag: Schuur het bestaande werkgebied grondig machinaal met schuurpapier (P40). Verdere coating is niet beoogd.

Opmerking

Let op technische informatie TI 21 - Beoordeling ondergrond

Belangrijke instructies

De veiligheidsbladen, de containeraanduiding, de risico-informatie en de veiligheidsadviezen op de containers moeten worden gevolgd bij transport, opslag en gebruik. Bij gebruik moeten de informatiebladen van BG-Chemie worden gevolgd.

Zorg voor goede ontluchting in de werkplaats. Alleen voor gebruik buiten.

Verwijdering

vloeibaar EAK 08 04 09

uitgehard EAK 08 04 10

Uitgegeven: Vellmar, 2015-02-11