

KEMPERTEC® FPO grondlaag



Gebruiksdoel

- Bij nieuwbouw en onderhoud
- Optimaal bindmiddel tussen polyolefinische kunststoffen (FPO/TPO) en de volgende afdichtingen:
 - KEMPEROL® 2K-PUR
 - KEMPEROL® 1K-PUR

Kenmerken

- Goed bindmiddel op FPO-banen
- uit 1 bestanddeel
- Snel ontluuchtend

Levergroottes

0,75 kg en 4 kg container

Opslag

Koel, vorstvrij, droog en ongeopend opslaan. Minstens houdbaar: zie etiket container.

Verbruik

Afhankelijk van ondergrond en temperatuur: ong. 50-150 gr/m². Bij hogere temperaturen moet rekening worden gehouden met meerverbruik.

Eigenschappen

Vorm	vloeibaar
Standaardkleur	transparant
Gebruikstijd *	ong. 5 min
Regenvast na *	ong. 30 min
Begaanbaar na *	ong. 30 min

Van verdere coating te voorzien na* ong. 30 min

* Metingen bij 23°C - 50% rel. vochtigheid. Door weersinvloeden, zoals wind, luchtvochtigheid en temperatuur, worden de aangegeven waarden veranderd.

Gebruik

Vorbereiding ondergrond

Ondergronden moeten droog, geschikt en vrij van hechtingsverminderende stoffen zijn en moeten overeenkomstig worden voorbereid.

(zie technische informatie TI 21 - Beoordeling ondergrond)

Reiniging met KEMPERTEC® MEK reinigingsmiddel is noodzakelijk!

Opgelet: KEMPERTEC FPO grondlaag is niet voor elke ondergrond geschikt!

De grondlaag is alleen voor polyolefinische kunststoffen ontwikkeld!

Er kan bij dalende temperaturen worden gewerkt.

Bij uitvoering moet de oppervlaktetemperatuur 3 K boven het dauwpunt liggen. Bij temperaturen onder het dauwpunt kan zich op het te bewerken oppervlak een scheidende vochtlaag ontstaan (DIN 4108 - 5 Tab. 1).

KEMPERTEC FPO grondlaag moet in een behandeling worden aangebracht totdat deze verzadigd is. De grondlaag wordt met de perlonroller zo verdeeld dat materiaalophopingen worden vermeden.

Werkonderbreking en aanbrengen verdere coatings

Na 15-30 minuten (afhankelijk van weersinvloeden, zoals wind, luchtvochtigheid en temperatuur), bij een droog en niet klevend oppervlak van de aangebrachte grondlaag kunnen andere geschikte KEMPER SYSTEM producten (KEMPEROL® 2K-PUR afdichting en KEMPEROL® 1K-PUR afdichting) worden aangebracht. Verder coaten moet binnen de volgende 24 uur afgerond zijn, omdat anders de lagen zich kunnen gaan scheiden.

Beschermende uitrusting

U moet beschermende kleding dragen. Reinig de werktuigen direct na gebruik met KEMPERTEC® MEK reinigingsmiddel. Handen wassen, huid met KEMPER SYSTEM verzorgingscrème inwrijven.

Opmerking

Let op de volgende technische informatie:

- TI 21 - Beoordeling ondergrond
- TI 23 - Producten met oplosmiddelen

Belangrijke instructies

Met betrekking op de hechtingswaarde op andere kunststof stroken (EPDM, PIB, enz.) zijn er individuele onderzoeken. Gebruik van de FPO-grondlaag op deze stroken moet daarom alleen na overleg met KEMPER SYSTEM plaatsvinden!

De veiligheidsbladen, de containeraanduiding, de risico-informatie en de veiligheidsadviezen op de containers moeten worden gevolgd bij transport, opslag en gebruik. Bij gebruik moeten de informatiebladen van BG-Chemie worden gevolgd.

Niet in water, afvalwater of de grond laten komen.

Niet geschikt voor gebruik in zwembaden!

Verwijdering

vloeibaar	EAK 08 04 09
uitgehard	EAK 08 04 10

Uitgegeven: Vellmar, 2015-02-11